

HAFTUNGSTABELLE

Aluminium roh	+	Emaile	+
Aluminium eloxiert	+	Ethernit	+
Aluminium pulverbeschichtet	+	Gasbeton	+
Eisen	+K	Beton	+
Kupferblech	+	Klinker/Ziegel	+
Messing	+	Fliesen/Glas	+
Zinkblech	+	Holz unbehandelt Kiefer	+

+ = Gute Haftung auf sauberen Untergründen; die Untergründe müssen tragfähig, frei von Öl, Fett u.a. Verschmutzungen sein. Saugende (offenporige) Untergründe sollten zur Verfestigung der Haftflächen und zum Verschluss der Poren mit Primer vorbehandelt werden.

K = Geringe Korrosion ist möglich

BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Wasser	+	Waschmittel (Persil colour in 5%-iger Lösung)	+
Formaldehyd (30%-ig)	+	Wasserstoffperoxid (10%-ig)	+
Natronlauge (30%-ig)	+	Seifenlauge (20%-ig)	+
Zitronensäure (10%-ig)	+	Desinfektionsmittel	+
Essigsäure (5%-ig)	+	Harnstoff (20%-ig)	+
Isopropylalkohol/Ethanol	+	Ameisensäure (25%-ig)	+
Kochsalzlösung (25%-ig)	+	Milchsäure	+
Spülmittel (Pril in 20%-iger Lösung)	+	Flusssäure (5%-ig)	+
Chlorlösung (5%-ig)	+	Salpetersäure (10%-ig)	+

+ = Beständigkeit gegeben

Bei den Versuchen wurden die Testflüssigkeiten als Film auf das Trägermaterial aufgetragen und ständig erneuert. Die Einwirkzeit betrug jeweils 8 Stunden/Tag mit folgender 16 Stunden Abtrocknung über den Zeitraum von 7 Tagen.

Der Dichtstoff ist nicht dafür geeignet unter Wasser oder unter einer der genannten Medien z.B. in Lagertanks oder Leitungsrohren eingesetzt zu werden. Während der Einwirkzeit werden geringe Mengen der Medien vom Dichtstoff aufgenommen. Bei sehr langen Einwirkzeiten von großen Mengen des Mediums, ohne der Möglichkeit der Abtrocknung kann ein Aufquellen des Dichtstoffes erfolgen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.